



## Manta Líquida Elástica

Telhados, Calhas e Sacadas

*Impermeabilizante elastomérico com alta reflexão solar*

### 1. DESCRIÇÃO

A Manta Líquida Elástica Argapoli para Telhados, Calhas e Sacadas, da linha TecnoPlus, é um impermeabilizante elastomérico resistente a raios UV, indicado para áreas internas e externas como telhados, calhas, lajes e paredes que necessitam de impermeabilização com flexibilidade superior. Após curado, apresenta ótima resistência à água e aderência a todos os substratos, protegendo o ambiente das dilatações e contrações estruturais. Sua coloração branca proporciona maior conforto térmico e alta reflexão dos raios solares.

### 2. INDICAÇÕES DE USO

- Lajes de concreto.
- Calhas.
- Telhados (telhas de barro, fibrocimento, telhas shingle, madeiras, mantas asfálticas).
- Paredes.
- Abóbadas, vidros ou policarbonato.
- Pisos internos e externos.

**Embalagem:** Baldes plásticos de 4 kg e 10 kg.

**Validade:** 18 meses da data de fabricação.

**Rendimento:** Aproximadamente 370 g por demão, em substrato liso.

### 3. NÃO INDICADO PARA

Impermeabilização de tanques, piscinas, saunas e ambientes frigorificados.

### 4. MODO DE USAR

A superfície a ser impermeabilizada deve ser regular e plana, sem elementos pontiagudos ou ásperos. Trincas devem ser tratadas previamente com a técnica adequada a cada caso. A base deve estar limpa, livre de mofo, pó, óleos, graxas e outras sujeiras que dificultem a aderência; se pintada, a tinta deve ser removida por completo. Após a limpeza, a área deve estar seca e livre de umidade — teste fixando um plástico com fita adesiva e verificando se ainda há evaporação de água. Se a umidade for superior a 3%, a secagem da manta será dificultada.

**Aplicação** O produto é pronto para uso — não misture. Aplique com rolo de pintura, pincel ou trincha, ou com equipamento mecânico tipo "airless". Aplique em demãos cruzadas, formando camadas homogêneas: no mínimo 3 demãos em áreas internas e de 3 a 6 em áreas externas. Utilize a referência de 1 hora entre cada demão (25°C, dia seco). Reparos ou melhorias futuras da camada seguem o mesmo preparo de base, sem limite de camadas. A aplicação de proteção mecânica sobre a manta é indicada, embora possa interferir na capacidade de dilatação sobre a base.

### 5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

### 6. CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 370 g por demão, aplicada com pincel ou trincha em substrato liso. Rendimento e secagem são estimados em laboratório, em condições ideais — a aplicação em obra varia conforme mão de obra, regularidade e rugosidade do substrato, e condições climáticas.

## 7. IMPORTANTE

---

- Cura total em 24 horas (25°C, dia seco).
- Aspecto úmido: pasta viscosa branca; filme seco: opaco branco com leve tack.
- Sólidos: 58 a 62% em peso; pH a 25°C: 8,5 a 8,7; peso específico: 1300 g/cm³.

## 8. ESTOCAGEM

---

Mantenha o balde vedado em local seco. Ao abrir, limpe a borda e feche bem, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

## 9. VALIDADE

---

18 meses a partir da data de fabricação impressa no balde, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

## 10. SEGURANÇA

---

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

## 11. TOXIDADE DO PRODUTO

---

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

## 12. DADOS TÉCNICOS

---

- Composição: copolímero acrílico elastomérico em dispersão aquosa, cargas minerais e aditivos (pigmento branco, espessante e conservante).
- Aspecto úmido: pasta viscosa branca. Filme seco: opaco branco, com leve tack.
- Sólidos: 58 a 62% em peso.
- pH a 25°C: 8,5 a 8,7.
- Peso específico (densidade): aprox. 1.300 g/cm³.
- Valores típicos de laboratório, sujeitos a variação de lote; não constituem especificação de venda.