



Assentamento de Blocos e Tijolos

Argamassa polimérica pronta para uso

Alta resistência para vedação em áreas internas e externas

1. DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos, indicada para assentar blocos cerâmicos, blocos de concreto e blocos de concreto celular com função de vedação, em áreas internas e externas. Fornecida pronta para uso, confere alto grau de resistência à compressão, tração e flexão, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Assentamento de paredes de vedação com tijolos cerâmicos, blocos de concreto e blocos de concreto celular.
- Colagem de pingadeiras, capas de muro cerâmicas ou de concreto.
- Fixação de peças decorativas em concreto e cerâmica em muros e paredes.
- União de artefatos de concreto, como churrasqueiras pré-moldadas.

Embalagem: Bismaga de 3 kg, bismaga de 5 kg ou barrica de 25 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Cor: Cinza.

3. NÃO INDICADO PARA

Assentamento de blocos cerâmicos ou de concreto em alvenaria estrutural, onde a argamassa deve ser especificada pelo projetista responsável técnico pelo cálculo estrutural da obra.

4. MODO DE USAR

A superfície a ser colada deve estar seca e limpa, livre de resíduos como pó, areia, óleos e graxa. Os tijolos e blocos devem estar secos para total aproveitamento do desempenho do produto e maior velocidade de secagem — quanto melhor o padrão dimensional das peças, melhor o alinhamento e o rendimento do trabalho.

Aplicação Aplique 2 cordões de massa na horizontal, de 0,5 a 1 cm de diâmetro, e um cordão nas juntas verticais. Corte o bico na espessura desejada, aplique os cordões diretamente sobre o tijolo ou bloco e assente conferindo nível e prumo. Utilize a própria embalagem como aplicador para máximo rendimento; não umedeça os blocos e tijolos antes da aplicação. A cura inicia 30 minutos após a aplicação; com 12 horas o produto já apresenta resistência às intempéries, com secagem total após 72 horas a 21°C. Em caso de chuva antes de 12 horas, proteja a parede com lona ou tábua. Em temperaturas abaixo de 10°C, o tempo de secagem pode aumentar, sem impactar a resistência final. Produto pronto para uso, dosado em laboratório — não adicione outros materiais.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Para blocos ou tijolos cerâmicos tipo 9x14x9 cm, aproximadamente 1,5 kg/m² (cordão de 5 mm, 2 cordões na junta horizontal e 1 na vertical). Em blocos de concreto e celulares, o consumo pode chegar a 1,2 kg/m². Referência sujeita à regularidade dimensional das peças utilizadas.

7. IMPORTANTE

- Produto pronto para uso, já dosado em laboratório — não adicione água ou outros materiais.
- Não umedeça os blocos e tijolos antes da aplicação.
- Utilize equipamentos de proteção durante a aplicação.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a bisnaga ou barrica vedada em local seco. Ao abrir, limpe o bico e feche com grampo ou fita, evitando a entrada de ar. No caso de barricas, feche a embalagem principal sempre que reabastecer o aplicador, para evitar o início de cura em contato com o ar.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.