



Argamassa Autonivelante Cinza

Nivelamento rápido para revestimentos vinílicos e laminados

1. DESCRIÇÃO

A Argamassa Autonivelante Cinza Argapoli é indicada para nivelamento de pisos irregulares em áreas internas, proporcionando acabamento liso e secagem rápida. Ideal para preparação de pisos antes da instalação de revestimentos vinílicos, laminados e cerâmicas, possui alta aderência e produtividade. Pode ser utilizada em contrapisos, concretos e revestimentos cerâmicos, garantindo excelente desempenho e resistência mecânica. Não indicada para áreas externas ou superfícies com umidade permanente.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Nivelamento de contrapisos em áreas internas.
- Preparação de pisos para revestimentos vinílicos e laminados.
- Aplicação sobre porcelanatos e cerâmicas fixas e firmes.
- Ambientes residenciais e comerciais de tráfego leve.
- Pisos de concreto ou pedras naturais firmes.
- Locais que exigem acabamento liso e uniforme.

Embalagem: Caixa com 15 kg, contendo 3 sacos de 5 kg.

Validade: 12 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura, referência de 1,7 kg/m² por mm.

3. NÃO INDICADO PARA

- Áreas externas expostas a intempéries.
- Pisos inclinados ou superfícies verticais (paredes).
- Locais com umidade permanente, como saunas e piscinas.
- Aplicação sobre madeiras, metais, tintas ou borrachas.
- Pisos com movimentação estrutural ou descolados.

4. MODO DE USAR

Certifique-se de que a base esteja limpa, seca e nivelada. Remova poeira, graxas, óleos ou resíduos; lixe cerâmicas brilhantes e pedras naturais para maior aderência e trate fissuras ou trincas antes da aplicação. Aplique o Primer Multiaderência Argapoli e aguarde a secagem completa.

Preparo e aplicação Misture 15 kg da argamassa com 3,2 litros de água limpa (variação de até ±5%) — a dosagem incorreta de água pode comprometer gravemente a resistência final. Use um recipiente estanque e limpo, com haste metálica acoplada a furadeira profissional ou misturador elétrico, adicionando o pó gradualmente sobre a água até obter mistura homogênea e sem grumos. Aplique em até 20 minutos após a mistura, para evitar emendas e perda de fluidez. Despeje o produto sobre o piso e espalhe com rodo dentado especial para autonivelante na espessura desejada, passando em seguida o rolo fura-bolha imediatamente. Após a secagem, se necessário, faça o lixamento e a limpeza da superfície.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

1,7 kg/m² por mm de espessura. Espessura por demão de 10 a 15 mm, com espessura final recomendada de até 35 mm utilizando o Primer.

7. IMPORTANTE

- Tenha projeto de especificação técnica realizado por engenheiro habilitado, com aplicadores qualificados e supervisão técnica.
- Temperatura de trabalho: ar de 5°C a 45°C, superfície de 5°C a 30°C; tempo em aberto de cerca de 20 minutos a 23°C.
- Resistência à aderência: >1,0 MPa aos 28 dias; resistência à compressão: >28 MPa aos 28 dias.
- Tempo mínimo para liberação de tráfego: 24 horas (leve) e 2 dias (geral).

8. ESTOCAGEM

Armazene o produto em local seco e protegido.

9. VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as condições de armazenamento. A indústria não se responsabiliza por falhas de aplicação por terceiros ou armazenamento incorreto após a compra.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.