

Assenta e Rejunta

Pastilhas e Mosaicos

VANTAGENS

- ✓ Argamassa acrílica de assentamento e rejuntamento simultâneo.
- ✓ Embalagem pode ser o aplicador do produto.
- ✓ Secagem rápida — 48 horas.
- ✓ Pronta para uso.
- ✓ Serviço limpo e rápido.
- ✓ Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto.

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Composta por massa polimérica à base de resinas e pigmentos especiais, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos — fornecida pronta para aplicar, com alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência.
- ✓ Saunas e churrasqueiras.
- ✓ Sobreposição em área interna. Assentamento e rejuntamento em áreas internas e externas, em pisos e paredes.
- ✓ Mosaicos, pastilhas de vidro ou porcelana, metálicas e pedras naturais.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Aplique** utilizando a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bsnaga no local indicado. Não adicione água ou outro componente ao produto — é bactericida e antifúngica, com impermeabilizante na composição.
- 02** **Espalhe** a argamassa por toda a base e/ou verso da peça, garantindo o fechamento de todos os possíveis vazios (cordões de 0,5 a 1 cm; pode usar a própria bsnaga ou uma espátula dentada de 3 mm). Tempo em aberto de até 5 minutos.
- 03** **Assente** as peças na base, pressionando e alinhando com auxílio de equipamento adequado, de modo que a argamassa suba pela junta. Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento, pressionando o produto na junta.
- 04** **Acabamento** após aproximadamente 15 minutos da aplicação, com esponja umedecida em água limpa, limpando as peças. Proteja o local para não sujar excessivamente as pastilhas.

LIMPEZA E CUIDADOS

As superfícies devem estar limpas, secas e livres de gordura e óleos antes de começar. A cura inicia após 30 minutos, com secagem total em 48 horas a 21°C — esse tempo pode aumentar em baixas temperaturas ou alta umidade.

Tráfego e rejuntamento liberados 48 horas após a aplicação; evite o contato com água nas primeiras 72 horas. A cor final do rejuntamento estabiliza após 5 dias de cura.

Limpeza com produtos químicos só após 14 dias da aplicação. Em saunas, a liberação de uso é após 7 dias. Em peças especiais ou com detalhes, proteja a área durante a aplicação para não danificar na hora da limpeza do revestimento.