



Rejunte EcoPremium Epóxi 4G

Tricomponente à base de água

Impermeabilidade superior e resistência química em piscinas

1. DESCRIÇÃO

Argamassa de rejuntamento de 4ª geração à base de água, sem solvente mineral na formulação, para juntas de 1 a 10 mm em obras e projetos especiais. Composto epóxi à base de resinas, pigmentos, cargas minerais, biocidas e outros aditivos químicos especiais, fornecido tricomponente para mistura e aplicação. Confere alto grau de qualidade, impermeabilidade superior e elevada resistência química e mecânica, com cores duráveis mesmo em ambientes agressivos e acabamento superliso com grande resistência a manchamento (inclusive vinho e café).

2. INDICAÇÕES DE USO

- Aplicações comerciais, industriais e residenciais, especial para áreas úmidas.
- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- Todas as áreas internas ou externas.
- Melhor resultado em juntas de paredes de 1 a 5 mm, podendo chegar a 10 mm em pisos.
- Rejuntamento em pastilhas, especialmente em piscinas residenciais e olímpicas.
- Revestimentos em sobreposição interna e externa.

Embalagem: Embalagem técnica de 500 g (tricomponente: pó + resina A + resina B).

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça — consulte a tabela de rendimento na embalagem.

3. NÃO INDICADO PARA

- Ambientes com temperatura contínua acima de 60°C.
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias.
- Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes.

4. MODO DE USAR

As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos ou qualquer material que impeça a perfeita penetração e aderência, preservando a ponte de aderência entre a borda do revestimento e o rejunte. Raspe o interior das juntas e limpe bem, aspirando o pó se necessário, e confira se estão secas. Em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja antes da aplicação. Verifique a existência de cera na borda do porcelanato — pode dificultar a aderência do rejunte epóxi; teste em área pequena antes da aplicação geral.

Preparo e aplicação Identifique os três componentes: A (pó pigmentado), B (endurecedor) e C (resina epóxi). Misture primeiro os líquidos B e C com espátula metálica limpa, até obter mistura homogênea de cor amarela clara — etapa importante para o desempenho cinético-químico dos componentes. Somente depois, adicione o pó aos poucos até o consumo total, obtendo pasta homogênea na cor desejada (pode-se usar misturador mecânico de baixa rotação, nunca furadeira improvisada). Utilize o material imediatamente, no máximo em 40 minutos após a mistura. DICA: antes de aplicar, passe uma esponja ou pano úmido sobre as juntas limpas — a fina lâmina de umidade reduz a aderência do rejunte às peças, facilitando a limpeza posterior. Preencha as juntas pressionando o produto até a totalidade, usando espátula metálica de até 5 cm de largura para evitar desperdício. Após o preenchimento, faça a primeira limpeza com esponja e água limpa, retirando o excesso. Após 45 a 60 minutos, realize a limpeza final com esponja levemente umedecida, em movimentos circulares, até o acabamento superfino desejado. Depois, retire a película do revestimento com pano seco limpo. Em pisos, o tráfego leve é liberado 24 horas após a aplicação.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Recomenda-se atender à quantidade especificada em projeto. O consumo teórico varia conforme o formato da peça e a largura da junta (estimado para peças de 8 mm de espessura) — use a tabela de consumo Argapoli como referência de cálculo.

7. IMPORTANTE

- As cores da cartela são apenas referenciais; a cor final se estabiliza após aproximadamente 48 horas.
- Limpeza com produtos químicos somente após 7 dias da aplicação, nunca com produtos ácidos.
- Em piscinas e saunas, liberar o enchimento e a utilização somente após 7 dias da aplicação.
- Sempre tenha projeto de especificação técnica executado por engenheiro habilitado, com aplicadores qualificados e supervisão técnica.
- Após abertas, as embalagens devem ter o consumo iniciado imediatamente, no máximo em 30 minutos.

8. ESTOCAGEM

Antes de promover a mistura, conserve a tampa fechada, em local seco, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado produto tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.