



## Rejunte Pronto Acrílico

Acabamento extra liso

Cores duráveis para juntas de 1 a 5 mm

### 1. DESCRIÇÃO

Argamassa acrílica de rejuntamento especial para juntas de 1 a 5 mm. Composta por massa polimérica à base de resinas e pigmentos, cargas minerais, biocidas e outros aditivos químicos especiais, fornecida pronta para aplicação. Confere alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência, sendo indicada para uso interno e externo em paredes, pisos, fachadas, piscinas e saunas. Possui fácil aplicação e acabamento extra liso, ideal para porcelanatos, mármore, granitos, cerâmicas retificadas, pastilhas de vidro e cerâmica. Não contém areia, oferecendo acabamento liso e cores uniformes e permanentes, com alta impermeabilidade e boa resistência a tratamentos químicos em piscinas e saunas.

### 2. INDICAÇÕES DE USO

- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- Todas as áreas internas ou externas.
- Melhor resultado em juntas de 1 a 5 mm (pode chegar a 10 mm).
- Revestimentos em fachadas, piscinas e saunas.
- Pisos e paredes de cozinhas industriais.

**Embalagem:** Bisnaga de 0,5 kg.

**Validade:** 18 meses da data de fabricação.

**Rendimento:** Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça — consulte a tabela de rendimento na embalagem.

### 3. NÃO INDICADO PARA

- Pisos com trânsito intenso de veículos.
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias.
- Rejuntamento de cerâmicas tipo "quarry" ou preenchimento de sulcos na superfície de placas.

### 4. MODO DE USAR

O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante indicado pelo fabricante. As juntas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos ou qualquer material que impeça a perfeita penetração e aderência. Raspe o interior das juntas e limpe bem; verifique se a base está impermeabilizada e se as juntas estão secas antes da aplicação. Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes devem ser protegidas com cera incolor para evitar manchas. Em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja antes da aplicação.

**Aplicação** Corte o bico aplicador na espessura desejada e aplique o rejunte diretamente na junta. Use espátula de borracha para complementar o preenchimento, pressionando o produto para que penetre totalmente. Após 30 a 40 minutos, dê acabamento com esponja levemente umedecida em água limpa, repetindo até o acabamento desejado e trocando a água da esponja sempre que necessário. Após 6 horas, faça a limpeza final com pano úmido. O tráfego leve é liberado 24 horas após a aplicação; em box de banheiro ou banheira, use o chuveiro somente após 4 dias. Proteja a aplicação de água, poeira e resíduos nas primeiras 12 horas, e de chuva ou contato com água nas primeiras 72 horas. Em piscinas e saunas, cubra a área durante a aplicação e libere o enchimento apenas 14 dias depois.

## 5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

---

CRQ: 09300069 IXa Região

## 6. CONSUMO ESTIMADO

---

Consumo médio variável conforme o formato da peça e a largura da junta (estimado para cerâmica de 8 mm de espessura) — consulte a tabela de consumo Argapoli para o formato específico do projeto.

## 7. IMPORTANTE

---

- As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais.
- A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Utilize equipamentos de proteção (óculos, luvas e máscara) e mão de obra qualificada, com supervisão técnica.
- Observe sempre juntas estruturais, de movimentação ou outras juntas necessárias.
- Após abertas, as embalagens devem ter o consumo iniciado nos primeiros 30 minutos.
- Limpeza com produtos químicos apenas após 14 dias da aplicação, nunca com produtos ácidos.

## 8. ESTOCAGEM

---

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Após aberta, limpe o bico e feche com grampo ou fita, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

## 9. VALIDADE

---

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

## 10. SEGURANÇA

---

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

## 11. TOXIDADE DO PRODUTO

---

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.