



Rejunte Porcelanato Premium

Acrílico ultra liso

Baixa espessura e zero absorção para porcelanatos especiais

1. DESCRIÇÃO

Argamassa de rejuntamento acrílica tipo premium, especial para juntas de 1 a 3 mm, podendo ser aplicada até 5 mm. Composta por massa polimérica à base de resinas estirenadas especiais, polímeros, pigmentos, nanocargas minerais, biocidas e outros aditivos químicos específicos. Fornecida pronta para aplicação, confere alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência, indicada para uso interno e externo em paredes, pisos, fachadas, piscinas e saunas. Desenvolvida especialmente para rejuntar porcelanatos especiais, de baixa espessura e zero absorção, com acabamento ultraliso e alta impermeabilidade e resistência a tratamentos químicos.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Porcelanatos de todas as espessuras, mármore, granitos, pedras naturais, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- Áreas internas ou externas.
- Melhor resultado em juntas de 1 a 3 mm, podendo chegar a 5 mm.
- Revestimentos em fachadas, piscinas, saunas e pisos aquecidos.
- Recobrimento de rejunte antigo.
- Pisos e paredes de cozinhas industriais.

Embalagem: Caixa de 1 kg, com duas bisnagas aplicadoras de 500 g.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça — consulte a tabela de rendimento na embalagem.

3. NÃO INDICADO PARA

- Pisos com trânsito intenso de veículos, vias de rodagem e frenagem.
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias.

4. MODO DE USAR

O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante indicado pelo fabricante. As juntas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos ou qualquer material que impeça a perfeita penetração e aderência. Raspe o interior das juntas e limpe bem; verifique se a base está impermeabilizada e se as juntas estão secas. Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes devem ser protegidas com cera incolor. Em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja antes da aplicação.

Aplicação Misture bem a bisnaga para deixar a massa mais cremosa. Corte o bico aplicador na espessura desejada e aplique o rejunte diretamente na junta, complementando o preenchimento com espátula de borracha. Após 30 a 40 minutos, dê acabamento com esponja levemente umedecida, repetindo a operação até o acabamento desejado. Após 6 horas, faça a limpeza final com pano úmido. O tráfego leve é liberado 24 horas após a aplicação; em box de banheiro ou banheira, use o chuveiro somente após 4 dias. Em áreas externas, piscinas e saunas, cubra a área durante a aplicação em caso de chuva e por no mínimo 72 horas depois; libere o enchimento da piscina ou uso da sauna somente após 14 dias.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Consumo médio variável conforme o formato da peça e a largura da junta (1, 1,5, 2 e 3 mm) — consulte a tabela de consumo Argapoli para o formato específico do projeto.

7. IMPORTANTE

- As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais.
- A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Utilize equipamentos de proteção (óculos, luvas e máscara) e mão de obra qualificada, com supervisão técnica.
- Observe sempre juntas estruturais, de movimentação ou outras juntas necessárias.
- Limpeza com produtos químicos apenas após 14 dias da aplicação, nunca com produtos ácidos.
- Para renovação de rejuntas antigos em áreas internas, seque totalmente a junta existente antes de aplicar — o rejuntamento acrílico não ganha resistência em presença de umidade, pois precisa de oxigênio para endurecer.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Após aberta, limpe o bico e feche com grampo ou fita, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.