

Rejunte Piscinas e Áreas Externas

Premium Acrílico Bicomponente

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas, externas e fachadas.
- ✓ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- ✓ Aplicações comerciais, industriais e residenciais — especial para áreas úmidas ou submersas.
- ✓ Pastilhas, especialmente em piscinas residenciais — incluindo as de condomínio — e comerciais.
- ✓ Melhor resultado em juntas de paredes de 1 a 3 mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10 mm em pisos e piscinas.

PREPARAÇÃO DA BASE

A área a ser rejuntada deve estar limpa e o revestimento curado. Remova todos os resíduos e sujeiras — a preparação correta garante a vida útil do rejuntamento.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01 Misture** em um recipiente limpo, adicione a parte líquida que consta no sachê (componente B) — referência de 330 ml por kg de pó. Gradualmente, coloque o conteúdo das embalagens do componente em pó e misture até obter massa homogênea e sem grumos. Aplique imediatamente — é permitido ajustar a consistência com até 10% de água a mais ou a menos.
- 02 Aplique** com aplicador de borracha, pressionando a massa entre as juntas, transversalmente à peça, com movimentos contínuos, até o preenchimento total.
- 03 Acabamento** com esponja limpa e levemente umedecida, entre 30 e 45 minutos após a aplicação.

LIMPEZA FINAL E CUIDADOS

Logo após a aplicação, limpe as peças com pano úmido; se necessário, use água e detergente, sem produtos químicos.

DICA: durante a limpeza, faça movimentos transversais à peça para que a esponja não retire material em excesso, mantendo a junta totalmente preenchida.

A piscina pode ser enchida no mínimo 5 dias após a aplicação do rejunte.

