

Rejunte Epoxi Premium

Tricomponente à base de água

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas e externas.
- ✓ Melhor resultado em juntas de 1 a 5 mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10 mm em pisos.
- ✓ Aplicações comerciais, industriais e residenciais. Especial para áreas úmidas.
- ✓ Áreas comerciais: restaurantes, cozinhas industriais e frigoríficos.
- ✓ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- ✓ Aplicações em sobreposição.
- ✓ Pastilhas, especialmente em piscinas residenciais, comerciais e olímpicas.

PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. A preparação correta da área garante vida útil e aderência do rejuntamento.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01 Misture** em um recipiente limpo, adicione todo o conteúdo dos sachês (partes Líquidas A+B) e misture até obter um líquido homogêneo. Em seguida, gradualmente, adicione o conteúdo em pó e misture até obter massa lisa e sem grumos. Aplique imediatamente — para facilitar a limpeza, passe uma esponja úmida nas bordas das juntas antes da aplicação.
- 02 Aplique** com uma espátula metálica, entre as juntas — transversalmente à peça — até o preenchimento total. Trabalhe em pequenas áreas, de no máximo 1 m², e faça a limpeza da região logo em seguida, evitando sujar as superfícies das peças.
- 03 Acabamento** com esponja limpa e úmida (renove a água quando a esponja acumular material), aproximadamente 30 minutos após a aplicação — ou assim que o rejuntamento iniciar endurecimento superficial. Em dias quentes ou com vento, esse tempo pode variar.

LIMPEZA E CUIDADOS

DICA: durante a limpeza, faça movimentos transversais à peça para a esponja não retirar material em excesso da junta.

Logo após a aplicação, limpe as peças com pano úmido para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Caso necessário, use água e detergente — não utilize produtos químicos na limpeza.

Piscinas podem ser enchidas em, no mínimo, cinco dias após a aplicação do rejunte.

