



Rejunte Ultrafino Pro

Bicomponente

Piscinas e fachadas com junta ultrafina de alta resistência

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Bicomponente UltraFino Pro é uma argamassa de rejuntamento especial à base de resinas acrílicas, desenvolvida para juntas de 1 a 3 mm, de fácil aplicação e acabamento liso, em porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas retificadas. Possui excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade e proteção contra fungos e bactérias. Não contém areia, oferecendo acabamento liso e cores uniformes e permanentes.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Aplicações comerciais, industriais e residenciais, especial para áreas úmidas.
- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- Todas as áreas internas ou externas, inclusive fachadas.
- Melhor resultado em juntas de paredes de 1 a 3 mm, podendo chegar a 10 mm em pisos e piscinas.
- Rejuntamento em pastilhas, especialmente em piscinas residenciais, comerciais e condomínios.

Embalagem: Caixa box com 1 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça — consulte a tabela de rendimento na embalagem.

3. NÃO INDICADO PARA

- Ambientes com temperatura contínua acima de 60°C.
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias.
- Tráfego intenso de veículos.
- Aplicação de rejunte sobre rejunte.

4. MODO DE USAR

Verifique se as juntas das placas estão sem resíduos de argamassa, pó, óleos ou qualquer material que impeça a perfeita penetração e aderência, preservando a ponte de aderência entre a borda do revestimento e o rejunte. Raspe o interior das juntas e limpe bem, aspirando o pó se necessário, e confira se estão secas. Em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja antes da aplicação. Verifique a existência de cera na borda do porcelanato — pode dificultar a aderência do rejunte epóxi; recomenda-se um teste em área pequena antes da aplicação geral.

Preparo e aplicação Abra a embalagem e identifique os dois sachês: componente A em pó e componente B líquido branco. Em recipiente estanque e limpo, coloque todo o líquido e adicione o pó aos poucos, sem fracionar as quantidades, até obter massa homogênea e sem grumos — manualmente ou com misturador de baixa rotação (nunca furadeira improvisada). Aplique em seguida, sem tempo de espera, utilizando todo o volume misturado em até 2 horas. Proteja o produto do sol, vento ou chuva após a mistura. Aplique com espátula de borracha, pressionando com movimentos contínuos transversais às juntas até o total preenchimento, evitando sujar as peças. Dê acabamento com esponja limpa e levemente umedecida entre 30 e 45 minutos após a aplicação, renovando a limpeza da esponja sempre que acumular material. Proteja o rejuntamento da chuva por 24 horas; o tráfego leve é liberado 24 horas após a aplicação. A limpeza cotidiana deve começar após 14 dias, sem produtos químicos ou ácidos antes desse prazo. A liberação para enchimento de piscina ou uso de sauna deve ser superior a 10 dias após a aplicação.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Recomenda-se atender à quantidade especificada em projeto. O consumo teórico varia conforme o formato da peça e a largura da junta (estimado para peças de 8 mm de espessura) — use a tabela de consumo Argapoli como referência de cálculo.

7. IMPORTANTE

- Sempre tenha projeto de especificação técnica executado por engenheiro habilitado, com aplicadores qualificados e supervisão técnica.
- Observe sempre juntas estruturais, de movimentação ou outras juntas necessárias em projeto.
- Após abertas, as embalagens devem ter o consumo iniciado imediatamente, no máximo em 30 minutos.
- As cores da cartela são apenas referenciais; a cor final se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Composição — Parte A (pó): cimento branco, carbonatos, aditivos, pigmentos, polímeros e bactericida. Parte B (líquido): resinas acrílicas/látex e aditivos especiais de desempenho, aderência e fixação de cor.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem vedada em local seco. Após aberta, limpe o bico e feche com grampo ou fita, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.