



Rejunte Ultra Fino Porcelanatos

Acabamento liso para juntas finas de 1 a 3 mm

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Ultra Fino é uma argamassa de rejuntamento de base cimentícia especial, desenvolvida para juntas finas de 1 a 3 mm, de fácil aplicação e acabamento liso. Ideal para porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas retificadas. Possui excelente aderência, resistência mecânica, flexibilidade e proteção contra fungos e bactérias, graças aos bactericidas em sua composição. Não contém areia, oferecendo acabamento liso e cores uniformes e permanentes, com secagem rápida.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Aplicações comerciais, industriais e residenciais.
- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- Todas as áreas internas ou externas, inclusive sobreposição piso sobre piso.
- Melhor resultado em juntas de paredes de 1 a 3 mm, podendo chegar a 5 mm em pisos.

Embalagem: Caixa box com 1 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça — consulte a tabela de rendimento na embalagem.

3. NÃO INDICADO PARA

- Ambientes com temperaturas contínuas acima de 80°C.
- Pisos em frigoríficos ou câmaras frias.
- Piscinas e saunas.
- Juntas de dilatação.
- Tráfego intenso de veículos.
- Aplicação de rejunte sobre rejunte.

4. MODO DE USAR

As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e qualquer material que impeça a perfeita penetração e aderência, preservando a ponte de aderência entre a borda do revestimento e o rejunte. Raspe o interior das juntas e limpe bem, aspirando o pó se necessário.

Preparo e aplicação A embalagem contém dois sachês de 500 g do componente em pó. Utilize 140 ml de água para 1 kg (ou 70 ml para 500 g). Coloque a água no recipiente e adicione o pó aos poucos, misturando até obter massa homogênea e sem grumos — manualmente ou com misturador de haste de baixa rotação (nunca com furadeira improvisada). Aplique em seguida, sem tempo de espera, e utilize todo o volume misturado em até 1,5 horas, sem adicionar água ou outro material depois. Proteja do sol e do vento após a mistura. Aplique com espátula de borracha, pressionando com movimentos contínuos transversais às juntas até o total preenchimento. Dê acabamento com esponja limpa e umedecida entre 30 e 45 minutos após a aplicação (ou quando o rejuntamento iniciar o endurecimento superficial). Umedeça superfícies expostas ao sol ou vento cerca de 1 hora após a aplicação. O tráfego leve é liberado 4 horas após o rejuntamento, dada a secagem ultrarrápida; a limpeza cotidiana deve começar após 14 dias, sem produtos químicos ou ácidos.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Recomenda-se atender à quantidade especificada em projeto. O consumo teórico varia conforme o formato da peça e a largura da junta (estimado para peças de 8 mm de espessura) — use a tabela de consumo Argapoli como referência de cálculo.

7. IMPORTANTE

- Sempre tenha projeto de especificação técnica executado por profissional habilitado, com aplicadores qualificados e supervisão técnica.
- Observe sempre juntas estruturais, de movimentação ou outras juntas necessárias em projeto.
- Após abertas, as embalagens devem ter o consumo iniciado imediatamente, no máximo em 30 minutos.
- As cores da cartela são apenas referenciais; a cor final se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Composição: cimento branco, carbonatos, aditivos, pigmentos, polímeros e bactericida.

8. ESTOCAGEM

Conserve em local seco, com empilhamento máximo de 4 caixas.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado produto tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.