



Rejunte Técnico

Restauro em Fachada

Rejuntamento em baixas espessuras

1. DESCRIÇÃO

Argamassa para rejuntamento especialmente desenvolvida para restauro de rejuntas em fachadas. Ideal para situações em que o método convencional de raspagem do rejunte antigo é inviável. Formulada em estrutura acrílica com resinas especiais e fibras micro (20 µm/500 µm), foi desenvolvido especificamente para rejuntamento sobre juntas existentes com larguras de 1 a 10 mm.

Composto e balanceado com resinas acrílicas, pigmentos, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos, é fornecido pronto para aplicação na coloração definida em projeto. Proporciona alta qualidade e cobrimento, cores duráveis e excelente aderência mesmo em espessuras reduzidas (mínimo de 2 mm), recomendado para uso interno e externo em rejuntamentos de paredes e pisos, com ênfase em fachadas.

Sua aplicação segue um processo operacional pré-definido: escarificação química, limpeza, aplicação e acabamento. Resulta em acabamento extra liso e hidrorrepelente, com alta aderência química nas juntas em pastilhas cerâmicas. A fórmula não contém areia, garantindo acabamento liso que facilita futuras limpezas de manutenção. Cores uniformes e permanentes, alta impermeabilidade e resistência, aumentando a vida útil do projeto sem provocar eflorescência.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Aplicação em baixa espessura de rejuntamento sobre rejunte tratado pelo método de desbaste químico, para restauro em juntas de revestimentos em fachadas.

Embalagem: Baldes de 5 e 25 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça a ser aplicada — simule o rendimento na calculadora Argapoli.

Cores: 18 cores disponíveis conforme paleta.

3. NÃO INDICADO PARA

- Sobreposição de rejunte antigo em pisos, saunas e piscinas.

4. MODO DE USAR

Para o melhor desempenho e resultado final, a aplicação deve seguir o padrão operacional especificado pelo fabricante na íntegra e com os produtos determinados, conforme segue.

Fase 1 — Inspeção e avaliação da fachada Verifique se a base a ser restaurada está sólida e aderida ao substrato. Recomenda-se avaliação criteriosa da fachada e dos pontos fracos, com projeto de recuperação realizado por profissional habilitado em patologias e fachadas, definindo as ações prévias (preenchimento de vazios, troca/reposição de pastilhas, recomposição das juntas). Execute um painel teste ($\geq 2 \text{ m}^2$) para avaliar o desempenho da escarificação química, o tempo de ação necessário, o rendimento esperado e a definição da cor.

Fase 2 — Preparação da fachada Inicie com a limpeza da fachada para retirada de materiais soltos, poeiras e impregnações sobre pastilhas e rejunte antigo, com água e detergente comum (produtos que não agredam a base).

Fase 3 — Escarificação química das juntas existentes Reduz a espessura do rejunte existente (mínimo 2 mm), eliminando sujidade e abrindo poros para a nova aplicação. Realizada com RESET-R Escarificador Químico Argapoli (bomba costal manual ou rolo) — solução desincrustante concentrada à base de água, sem ácidos pesados (muriático, sulfúrico, fluorídrico). Passos: (1) aplique uniformemente com pulverizador de baixa pressão ou rolo; (2) deixe agir 30 a 60 minutos, tempo a validar em painel teste; (3) se necessário, esfregue com escova de cerdas; (4) enxágue com jato de água, preferencialmente lavadora de alta pressão; (5) deixe secar por completo antes da próxima fase.

Fase 4 — Aplicação do rejunte restaura Verifique se as juntas estão secas. Prefira faces sombreadas ou horários de menor insolação. Homogeneíze o balde (5 ou 25 kg) manualmente ou com misturador de baixa rotação. Umedeça levemente a superfície com esponja (sem pingar). Aplique com espátula de borracha em movimentos diagonais, pressionando para preencher totalmente a junta, limpando o excesso ao mesmo tempo. A secagem superficial é rápida (até 15 min, variável com temperatura/umidade/vento) — faça o acabamento com esponja levemente umedecida, trocando a água sempre que sujar, até remover todo o excedente. Após 6 a 8 horas, faça a limpeza final com RESET-LIMPA e pano úmido. Em pastilhas brilhantes, claras ou porosas, pode ser necessário um produto de limpeza que não agreda o rejunte renovado.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Atenda a quantidade especificada em projeto. O consumo varia conforme espessura da junta e tamanho da peça — simule o rendimento na calculadora Argapoli (argapoli.com.br) ou solicite o simulador via direct @argapoli.

7. IMPORTANTE

- As cores da cartela de rejuntamento são referenciais.
- Ao final do rejuntamento, a cor estabiliza após aproximadamente 5 dias.
- Utilize EPIs: óculos de proteção, luvas e máscara.
- Tenha sempre projeto de especificação técnica desenvolvido por especialista em fachadas, respeitando juntas estruturais e de movimentação. Contrate mão de obra qualificada, com supervisão técnica durante a aplicação.

8. ESTOCAGEM

Mantenha sempre o balde vedado para evitar a secagem do produto. Ao abrir a embalagem, limpe a borda e feche completamente a tampa para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado produto tóxico. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Por precaução, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.