



Rejunte Técnico Piscinas

Bicomponente — Linha Engenharia

Impermeabilidade contra efflorescências em revestimentos

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Técnico Piscinas Bicomponente Linha Engenharia é uma argamassa de rejuntamento técnico, à base de resinas acrílicas compatíveis com cimento da formulação, desenvolvida para juntas de 1 a 10 mm. Oferece aderência, resistência mecânica, flexibilidade superior e proteção contra fungos e bactérias. Com composição sem areia, proporciona acabamento liso, cores uniformes e permanentes. Por ter alta impermeabilidade, não gera manchas no revestimento por efflorescências.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Aplicações comerciais, industriais e residenciais, especialmente para piscinas.
- Recomendado para pastilhas cerâmicas, porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, e cerâmicas retificadas.
- Adequado para áreas internas ou externas.
- Ideal para juntas de paredes entre 1 e 5 mm, podendo ser aplicado em juntas de maior espessura até 10 mm.
- Rejuntamento de pastilhas, especialmente em piscinas residenciais, comerciais e condomínios.

Embalagem: Balde técnico de 4 kg, contendo 4 kits de aplicação.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme a espessura da junta e o tamanho da peça — consulte o simulador de consumo Argapoli.

3. NÃO INDICADO PARA

Não há restrições específicas — indicado para as aplicações descritas acima em substituição a rejuntas convencionais em ambientes com presença constante de água.

4. MODO DE USAR

As juntas devem estar limpas e isentas de resíduos de argamassa, poeira, óleos ou qualquer material que comprometa a aderência. Raspe o interior das juntas garantindo área adequada para o rejuntamento e certifique-se de que estejam secas antes da aplicação. Em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja essas áreas. Verifique a presença de cera nas bordas do porcelanato, que pode dificultar a aderência — realize um teste em área pequena antes da aplicação geral.

Preparo e aplicação A embalagem contém 5 kits com sachês: componente A (pó) e componente B (líquido branco). Coloque o líquido no recipiente e adicione o pó aos poucos — um sachê de líquido para cada sachê de pó — misturando até obter massa homogênea e sem grumos, manualmente ou com misturador de baixa rotação. Aplique imediatamente após a mistura e utilize todo o volume em até 1 hora. Aplique o rejunte com espátula de borracha, pressionando com movimentos transversais até o preenchimento total das juntas. Dê acabamento com esponja umedecida em movimentos circulares, deixando o mínimo de produto sobre a cerâmica. Limpe a superfície entre 30 e 45 minutos após a aplicação, evite caminhar sobre as peças recém-rejuntadas e proteja o rejuntamento da chuva por 8 horas.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CQR: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Recomenda-se seguir a especificação de projeto. O consumo varia conforme a espessura das juntas e o método de aplicação — utilize o simulador de consumo Argapoli.

7. IMPORTANTE

- Limpeza com produtos químicos recomendados para obra apenas após 14 dias da aplicação, nunca com produtos ácidos.
- Em piscinas e saunas, liberar o enchimento e uso somente após 7 dias da aplicação.
- As cores do mostruário são referenciais; a cor final se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Realize o rejuntamento com temperatura da base entre 10°C e 30°C.
- Composição — Parte A (pó): cimento branco, carbonatos, aditivos, pigmentos, polímeros e bactericida. Parte B (líquido): resinas acrílicas e aditivos especiais.

8. ESTOCAGEM

Armazenar em local seco, com empilhamento máximo de 4 caixas.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as condições de armazenamento e mantendo a embalagem lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize equipamentos de proteção como óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.