

Rejunte Técnico Piscinas

Bicomponente — Linha Engenharia

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Juntas de 1 a 10 mm em ambientes com presença constante de água — piscinas e áreas submersas.
- ✓ Alta impermeabilidade — não gera manchas no revestimento por efflorescências.
- ✓ Resistência mecânica e flexibilidade superior, com proteção contra fungos e bactérias.
- ✓ Substitui rejuntas convencionais em substituição direta, sem restrições específicas de uso.

PREPARE A ÁREA

As juntas devem estar limpas e isentas de resíduos de argamassa, poeira, óleos ou qualquer material que comprometa a aderência. Raspe o interior das juntas garantindo área adequada para o rejuntamento e certifique-se de que estejam secas antes da aplicação. Em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteja essas áreas. Verifique a presença de cera nas bordas do porcelanato, que pode dificultar a aderência — realize um teste em área pequena antes da aplicação geral.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Misture** a embalagem contém 5 kits com sachês: componente A (pó) e componente B (líquido branco). Coloque o líquido no recipiente e adicione o pó aos poucos — um sachê de líquido para cada sachê de pó — misturando até obter massa homogênea e sem grumos, manualmente ou com misturador de baixa rotação. Aplique imediatamente após a mistura e utilize todo o volume em até 1 hora.
- 02** **Aplique** o rejunte com espátula de borracha, pressionando com movimentos transversais até o preenchimento total das juntas.
- 03** **Acabamento** com esponja umedecida em movimentos circulares, deixando o mínimo de produto sobre a cerâmica.

LIMPEZA E CUIDADOS

Limpe a superfície entre 30 e 45 minutos após a aplicação.

Evite caminhar sobre as peças recém-rejuntadas e proteja o rejuntamento da chuva por 8 horas.