



Rejunte Fachadas Técnicas

Linha Engenharia

Monocomponente, ultra liso, isento de eflorescências

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Fachadas Técnicas Argapoli é uma argamassa de rejuntamento monocomponente, pronta para uso, indicada para juntas de 1 a 5 mm. Formulado à base de resinas acrílicas especiais, polímeros de alto desempenho, pigmentos estáveis, microcargas minerais, biocidas e aditivos específicos, oferece elevada aderência, flexibilidade, impermeabilidade e estabilidade de cor. Isento de cimento e areia, não gera eflorescências e proporciona acabamento ultraliso, sendo especialmente indicado para fachadas, com maior durabilidade e desempenho superior ao longo do tempo.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Pastilhas cerâmicas e de vidro.
- Cerâmicas retificadas.
- Porcelanatos.
- Mármore, granito e pedras naturais.
- Fachadas residenciais, comerciais e prediais.
- Pisos e paredes de áreas comerciais e industriais.

Embalagem: Balde técnico de 5 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme a largura da junta e o tamanho das peças — consulte a calculadora Argapoli.

3. NÃO INDICADO PARA

- Piscinas e saunas.
- Pisos de frigoríficos e câmaras frias.
- Ambientes com temperaturas permanentemente negativas.

4. MODO DE USAR

Aplique somente após a completa cura da argamassa colante, respeitando no mínimo 72 horas após o assentamento, com juntas limpas, secas e bem definidas. Planeje a execução evitando insolação direta, vento intenso e chuvas.

Fase 1 — Preparação da base As juntas devem estar completamente limpas, secas e livres de resíduos, pó, óleos ou contaminantes. Raspe o interior das juntas, verificando profundidade e uniformidade, e confirme que a base está impermeabilizada para evitar infiltrações e patologias futuras. Em casos especiais, siga também as orientações do fabricante do revestimento.

Fase 2 — Aplicação do produto Homogeneíze o produto antes da aplicação para ativar completamente seus componentes. Umedeça levemente a face do revestimento com esponja úmida para facilitar a limpeza posterior. Aplique o rejunte com espátula de borracha, pressionando para garantir o preenchimento total das juntas, priorizando horários de menor insolação. Após 30 a 40 minutos, faça o acabamento com esponja levemente umedecida, usando o mínimo de água. Após 4 a 6 horas, efetue a limpeza final com fibra branca.

Cuidados na execução

- Evite aplicação sob sol intenso, vento forte ou risco de chuva.
- Não utilize excesso de água durante o acabamento.
- Realize a limpeza sempre de forma progressiva, evitando resíduos secos.
- Utilize apenas fibras de limpeza brancas, para evitar transferência de pigmentos.
- Planeje a aplicação por panos ou áreas controladas.
- Empregue mão de obra qualificada e supervisionada tecnicamente.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Variável conforme a largura da junta e o tamanho das peças — consulte a calculadora Argapoli para o cálculo específico do projeto.

7. IMPORTANTE

- As cores da cartela são apenas referenciais.
- A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura.
- Respeite juntas estruturais, de movimentação e dilatação.
- Utilize sempre EPIs adequados.

8. ESTOCAGEM

Após aberto, mantenha o balde devidamente fechado, armazenado em local seco, fresco e protegido do sol.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Produto não inflamável e não explosivo. Utilize óculos de proteção, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto.