

Peso: 2 kg
Embalagem: Bisnaga

Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Validade: 18 meses da data de fabricação.
Rendimento: De 1 a 2 m² de revestimento, dependendo da técnica de aplicação.



Argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS





Vantagens

Argamassa polimérica a base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos.

- ⊕ Pronta para uso;
- ⊕ Obra mais limpa e sem desperdício;
- ⊕ Alta produtividade;
- ⊕ Secagem rápida – 48 horas;
- ⊕ Branca para peças claras.

Indicação de uso

- ⊕ Indicada para assentar cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e externas.
- ⊕ É fornecida pronta para uso e confere alto grau de resistência à tração em poucas horas, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.
- ⊕ Paredes de concreto com mais de 28 dias de cura e paredes com emboço de argamassa desempenados e curados por mais de 14 dias.
- ⊕ Contrapiso sarrafeados ou desempenados com mais de 14 dias de cura.
- ⊕ Pastilhas e pedras naturais.

Modo recomendado de aplicação

- ⊕ Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Os cordões devem ter espessura de 0,5 cm a 1 cm, sendo aplicados na horizontal com espaçamento de, no máximo, 5 cm.
- ⊕ Para peças superiores a 30x30 cm fazer dupla camada do produto.
- ⊕ Durante a aplicação, a base e as peças devem estar completamente secas, evitando o contato excessivo com água durante o período de cura do produto, que dura de 24 a 72 horas.

Aplicação

- ⊕ As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de gorduras e óleos.
A cura inicia após 30 minutos de aplicação, com secagem total em 48
- ⊕ horas à 21 °C, este tempo pode aumentar em caso de baixas temperaturas ou alta umidade.
- ⊕ Para aplicação, utilize a própria bisnaga ou espalhe o produto utilizando uma espátula dentada de 3 mm.

Aplicação

- ⊕ Espalhe a argamassa por toda a base e/ou verso da peça garantindo o fechamento de todos os possíveis vazios de argamassa.
- ⊕ Aplique as peças na base, pressionando-as e alinhando-as com auxílio de equipamento adequado.
- ⊕ Tempo em aberto de até 5 minutos.
- ⊕ Liberação para rejuntamento em 48 horas.
- ⊕ Liberação de tráfego em 48 horas ou após rejuntado.

Limitação de uso!

- ⊕ Áreas internas de lareiras e churrasqueiras (contato com fogo). Saunas, piscinas, pisos aquecidos, frigoríficos e outros revestimentos especiais;
- ⊕ Sobreposição de revestimento;
- ⊕ Peças de 80x80 cm ou superiores;
- ⊕ Blocos de vidro;
- ⊕ Manter longe do alcance de crianças.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br