

1. PRODUTO: Rejunte Pronto Acrílico



2. DESCRIÇÃO :

Argamassa acrílica de rejuntamento tipo especial para juntas de 1 a 5mm. Composto por uma massa polimérica à base de resinas e pigmentos, cargas minerais, biocidas e outros aditivos químicos especiais. É fornecido pronto para ser aplicado e confere alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência, sendo indicado para uso interno e externo para rejuntamentos em paredes, pisos, fachadas, piscinas e saunas.

Fácil aplicação e acabamento extra liso, em porcelanatos, mármore, granitos e cerâmicas retificadas, pastilhas de vidro e cerâmica. Possui excelente aderência, resistência mecânica e flexibilidade. Não contém areia em sua composição, e por isso oferece um acabamento liso, cores uniformes e permanentes.

Apresenta alta impermeabilidade e boa resistência aos tratamentos químicos em piscinas e saunas.

3. INDICAÇÕES DE USO:

- Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais, pastilhas e cerâmicas retificadas;
- Todas as áreas internas ou externas
- Melhor resultado em juntas de 1 a 5 mm, podendo chegar a 10mm;
- Revestimentos em fachadas, piscinas e saunas.
- Utilização em pisos e paredes de cozinhas industriais.

Embalagem: Bisnaga de 0,5 Kg

Validade: 18 meses da data de fabricação

Rendimento: variável conforme espessura da junta e tamanho da peça a ser aplicada, ver tabela de rendimento na embalagem

4. NÃO INDICADO PARA:

- Pisos com Trânsito intenso de veículos;
- Pisos em Frigoríficos ou câmeras frias;
- Rejuntamento de cerâmicas tipo “quarter” ou qualquer preenchimento de sulcos na superfície de placas;

5. MODO DE USAR:

5.1. PREPARE A BASE:

- O rejuntamento deve ser iniciado somente após o prazo de liberação da argamassa colante indicado pelo fabricante;
- As juntas das placas devem estar isentas de resíduos de argamassa, pó, óleos e qualquer outro material que impeça a perfeita penetração e aderência do rejuntamento;
- Raspe o interior das juntas e limpe bem;
- Verifique se a base está impermeabilizada para evitar infiltrações.
- Verifique se as juntas estão secas antes da aplicação
- Peças porosas, não esmaltadas ou antiderrapantes, recomenda-se evitar o contato com o rejuntamento protegendo-as com cera incolor para evitar manchas e facilitar a limpeza;
- Para casos especiais, siga as orientações do fabricante das placas.
- Para aplicação em peças metálicas ou com detalhes especiais, proteger os mesmo antes da aplicação evitando que sejam danificadas no momento da limpeza do revestimento.

5.2. APLIQUE O PRODUTO:

- Corte o bico aplicador na espessura que deseja rejuntar e aplique o rejunte diretamente na junta;
- Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento pressionando o produto fazendo com que penetre totalmente na junta;
- Evite sujar excessivamente as peças cerâmicas ou revestimentos, facilitando a limpeza das peças;
- Após aproximadamente 30 a 40 min da aplicação, dê acabamento na superfície com uma esponja levemente umedecida em água limpa e faça a limpeza das peças. Este tempo poderá variar dependendo da temperatura ambiente da umidade do ar. Repita a operação até atingir o acabamento desejado super fino. A esponja deve estar com o mínimo de água a cada etapa da limpeza. Ao sujar a esponja refaça o processo de limpeza da mesma em água limpa, retirar o máximo a água e volte a passar na superfície que foi rejuntada, até a retirada total do material excedente sobre as peças cerâmicas.
- Após 6 horas faça a limpeza final com um pano úmido .
- A liberação de tráfego leve deve ser somente após 24 horas da aplicação.
- Em áreas de box de banheiro ou banheira utilizar o chuveiro sobre o produto somente após 4 dias da aplicação.

PRECAUÇÕES APÓS A APLICAÇÃO :

- Proteja o local da aplicação de água, poeira e outros resíduos nas primeiras 12 horas, tráfego liberado após 24 hs da aplicação, proteja de chuva ou de qualquer contato com água nas primeiras 72h.
- Áreas externas, piscinas e saunas
 - Em ambientes externos em caso de chuva durante a aplicação, interromper o serviço e cobrir a área com lona plástica deixando um espaço entre o piso e a lona . Em varandas, piscinas e saunas recomendamos que após a aplicação, a área seja coberta para evitar, em caso de chuva, que a superfície seja molhada antes de 72 horas após a aplicação.
 - Para enchimento da piscina ou da utilização da sauna será somente após 14 dias da aplicação.

FTA-CQ-310

Emissão: 06/01/2015 Revisado em 08/01/2018 Rev.: 04

Pág.: 4/5

PRECAUÇÕES:

- Limpeza com produtos químicos poderá ser executada após 14 dias da aplicação, nunca utilizando produtos ácidos na mesma;
- Em caso de piscinas e saunas, liberar o enchimento com água e utilização somente após 14 dias da aplicação do produto.

6. DESEMPENHO DO PRODUTO:

Argamassa à base acrílica para rejuntamento de placas cerâmicas monocomponente, atende e cumpre aos requisitos da ABNT NBR 14992:2003

Retenção de água: < 65 mm; [SEP]

Variação dimensional: < 2,00 mm/m; [SEP]

Resistência à compressão: > 10,0 MPa; [SEP]

Resistência à tração na flexão: > 3,0 MPa; [SEP]

Absorção de água por capilaridade aos 300 min.: < 0,30 g/cm²; [SEP]Permeabilidade aos 240 min: < 1,0 cm³7. QUÍMICO RESPONSÁVEL: – CRQ: 09300069 IX^a Região

8. CONSUMO ESTIMADO:

Consumo médio (kg/m ²)				
QUADRO DE CONSUMO	Formato (cm)	Tamanho da junta		
		1 mm	3 mm	5 mm
	10 x 10	0,33	1	1,67
	30 x 30	0,11	0,33	0,56
	40 x 40	0,08	0,25	0,42
	50 x 50	0,07	0,2	0,33
	60 x 60	0,06	0,17	0,28

O consumo de material foi estimado para cerâmica com 8 mm de espessura e pode variar dependendo do método utilizado de aplicação.

9. IMPORTANTE:

- As cores da cartela de rejuntamento são apenas referenciais;
- A cor final do rejuntamento se estabiliza após aproximadamente 5 dias de cura;

FTA-CQ-310

Emissão: 06/01/2015 Revisado em 08/01/2018 Rev.: 04

Pág.: 5/5

- Utilize equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscara;
- Utilize mão de obra qualificada e com supervisão técnica;
- Observar sempre juntas estruturais, de movimentação ou outras juntas necessárias ;
- Após as embalagens estarem abertas devem ter o início do consumo dentro dos primeiros 30min.

10. ESTOCAGEM:

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Quando a embalagem for aberta, limpe o bico e feche com um grampo ou fita evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

11. VALIDADE:

O produto possui validade de 18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

12. SEGURANÇA:

Utilizar EPI's adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico. Produto não inflamável e não explosivo.

13. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto. Manter longe do alcance de crianças e animais.