

CONTEÚDO DA CAIXA 13kg

- 2 sacarias com 5 kg
- 2 saches 1,5L



Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

*Atende a norma NBR 14081

ARGAMASSA ACIII E BRANCA BICOMPONENTE



Argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS

Indicações de uso

- + Áreas internas e externas;
- + Pisos e paredes, inclusive em áreas de alto tráfego;
- + Piso sobre piso em áreas internas e externas de até 120x120cm;
- + Azulejo sobre azulejo de até 90x90cm;
- + Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas internas de até 2x2m (4m² de área de assentamento);
- + Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas externas de até 1,5x1,5 m (2,3m² de área de assentamento);
- + Fachadas de até 6 pavimentos em peças de, no máximo, 60x60cm e até 12mm de espessura;
- + Fachadas sem limite de pavimentos com pastilhas de até 10x10cm;
- + Piscinas, olho d'água e áreas submersas - desde pastilhas até peças de até 30x30cm;
- + Reservatórios, pisos aquecidos e saunas.

Modo recomendado de aplicação



+ PREPARE A BASE E AS PEÇAS

A base deve estar plana e curada. Limpe a superfície, removendo todos os resíduos e sujeiras e o engobe das peças (manchas brancas atrás da peça), que devem estar limpas e secas. A preparação correta garante perfeita aderência do produto.

+ PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, adicione o conteúdo líquido do sache. Em seguida, gradualmente, adicione o pó e inicie a mistura. *Use um sache de 1,5 litros para cada saco de 5kg de pó.* Misture até obter uma massa homogênea e sem grumos. É permitido o ajuste da consistência com até 10% de água a mais na mistura. Aplique imediatamente.

Aplicação

- ⊕ Utilize desempenadeira dentada de 8x8x8mm. Com o lado liso, aplique uma camada de aproximadamente 6mm em 1m² na superfície em que o revestimento será aplicado.
- ⊕ Em seguida, com o lado dentado, abra os cordões no sentido horizontal. Em aplicações com dupla camada (peças acima de 30x30cm), faça a mesma aplicação de argamassa em cordões no verso da peça. Aplique em seguida, unindo com os cordões da parede ou piso, mantendo-os no mesmo **sentido horizontal**.
- ⊕ Após aplicar a peça e unir os cordões, a pressione fazendo movimentos para cima e para baixo, vibrando a argamassa. Para obter **máxima aderência**, utilize um **martelo de borracha** para comprimir os cordões .

Dica!

- ⊕ Verifique se a aplicação está com 100% de aderência. Durante o procedimento, remova aleatoriamente algumas placas, observando se o verso está totalmente impregnado de argamassa colante. A verificação garantirá durabilidade e total adesão.

Limpeza da área aplicada

- ⊕ Limpe as peças com pano úmido e retire o excesso de argamassa colante nas juntas de assentamento, garantindo espaço para o rejuntamento trabalhar corretamente. Utilize o espaçamento das juntas recomendadas pelo fabricante do revestimento.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br