

CONTEÚDO DA CAIXA 1,3kg

- 2 sacarias com 500 g
- 1 sache de 330 ml



Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO



Argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS

*Atende a norma NBR 14992

Indicações de uso

+ Áreas internas, externas e fachadas;

+ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas;

+ Melhor resultado em juntas de paredes de 1 a 3mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10mm em pisos e piscinas;

+ Aplicações comerciais, industriais e residenciais. Especial para áreas úmidas ou submersas;

+ Pastilhas, especialmente em piscinas residenciais - incluindo as de condomínio - e comerciais.

Modo recomendado de aplicação



⊕ PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa e o revestimento curado. Remova todos os resíduos e sujeiras. A preparação correta da área garante vida útil ao rejuntamento.

⊕ PREPARO DO REJUNTE

Em um recipiente limpo, adicione a parte líquida que consta no sachê (parte B) - (referência 330ml por kg de pó). Gradualmente, coloque o conteúdo das embalagens do componente em pó e misture até obter uma massa homogênea e sem grumos. O rejunte deve ser aplicado imediatamente. É permitido o ajuste da consistência com até 10% de água a mais ou a menos na preparação.

Aplicação

- ⊕ Utilizando um aplicador de borracha apropriado para o rejuntamento, pressione a massa entre as juntas - transversalmente a peça - com movimentos contínuos, até o preenchimento total.
- ⊕ Evite sujar as superfícies das peças rejuntadas, facilitando a limpeza final. Promova o acabamento com uma esponja limpa e levemente umedecida. Utilize água limpa e, quando a esponja acumular material, renove sua higienização.
- ⊕ A limpeza inicial deve ser realizada, aproximadamente, entre 30 a 45 minutos após a aplicação - ou assim que o rejuntamento iniciar endurecimento superficial. Em ambientes quentes (acima dos 30 °C), ou com vento, o tempo pode variar. A limpeza deve retirar o máximo de resíduos.

Dica!

- ⊕ Durante a limpeza, para que a esponja não retire material em excesso, faça movimentos transversais à peça. Com isso, a junta ficará totalmente preenchida.

Limpeza final da área aplicada

- ⊕ Logo após a aplicação, limpe com um pano úmido as peças para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Caso necessário, use água e detergente. Não utilize produtos químicos na limpeza. Piscina podem ser enchidas em, no mínimo, cinco dias após a aplicação do rejunte.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br